

機械的特性

品名		機械的性質		
		引張強さ N/mm ² (kgf/mm ²)	圧縮応力 N/mm ² (kgf/mm ²)	
Co 基	ピシライト (MHA)	NO.1	760(78)	1580(161)
		NO.6	920(94)	1700(173)
		NO.12	970(99)	1780(181)
		NO.21	800(82)	2010(205)
		NO.32	770(79)	2000(204)
		NO.1016	620(63)	1650(168)
	MHA NO.800	690(71)	1780(181)	
NI 基	MHA NO.700	470(48)	1450(148)	
鉄基	MA-CS	1030(105)	2540(259)	

*ピシライトは MMC スーパーアロイ(株)の登録商標です。
 上記データは試験による一例であり、最大値あるいは最小値を保証するものではありません。

ご相談・ご質問は下記窓口までお願い致します。

営業部	TEL:048-786-3709	お問い合わせフォーム
-----	------------------	----------------------------