


## 耐摩耗性:大越式摩耗試験



- SKD7 (HRC54)
- ピシライト N0.6 (HRC42)
- S45C (HRC20)
- ピシライト No.1 (HRC54)

相手材: SUJ-2 (HRC57)  
 条件: 乾燥、常温  
 荷重: 18.2kg  
 摩擦距離: 100m

\* ピシライトは MMC スーパーアロイ(株)の登録商標です。  
 上記データは試験による一例であり、最大値あるいは最小値を保証するものではありません。

ご相談・ご質問は下記窓口までお願い致します。

営業部	TEL: 048-786-3709	<a href="#">お問い合わせフォーム</a>
-----	-------------------	----------------------------